



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

SLIJTVASTE SLANG Betoninjectieslang BETONCORD/10



Betoninjectieslang

Opdruk:  Betoncord® Concrete / Beton PN 10 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (voorheen DIN 53516)	Materiaal binnenwand:	NR/SBR
Werkdruk:	10 bar	Slijtvastheid binnenwand:	70 mm ³
Barstdruk:	30 bar	Uitv. binnenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-30 °C	Kleur binnenwand:	Zwart
Max. temperatuur:	+80 °C	Materiaal buitenwand:	NR/SBR
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Buitenwand:	Doekafdruk
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Kleur buitenwand:	Zwart
		Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3521060000	60,0	10,0	80,0	600	2,680	20/40
3521063090	63,0	13,5	90,0	650	3,930	40

Toepassing:

Slang wordt ingezet in bouw/constructie, mijnbouw, tunnelbouw, weg- en waterbouw (herstel- en renovatiewerkzaamheden), etc. Geschikt voor transport van betonmortel en andere natte abrasieve materialen zoals voegmortel, gips, stucmortel, etc. Tevens inzetbaar voor droge stoffen zoals cement en straalgrit. Zeer lange levensduur door zeer dikke slijtvaste binnen- en buitenwand.