



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

SLIJTVASTE SLANG Betoninjectieslang BETONCORD/40



Betoninjectieslang

Opdruk:  Betoncord® Concrete / Beton PN 40 bar

| | |
|----------------------------|--|
| Norm: | EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (voorheen DIN 53516) |
| Werkdruk: | 40 bar |
| Barstdruk: | 120 bar |
| Min. temperatuur: | -35 °C |
| Max. temperatuur: | +80 °C |
| Electr. weerstand binnen: | Geleidend $10^6 \Omega$ |
| Electr. weerstand buiten: | Antistatisch $10^9 \Omega$ |
| Elektr. doorslagweerstand: | Antistatisch $10^9 \Omega$ |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Materiaal binnenwand: | SBR/NR |
| Slijtvastheid binnenwand: | 70 mm ³ |
| Uitv. binnenwand: | Glad |
| Kleur binnenwand: | Zwart |
| Materiaal buitenwand: | SBR |
| Buitenwand: | Doekafdruk |
| Kleur buitenwand: | Zwart |
| Inlagen: | Textielinlagen |

| Art.-nr. | Ø Inw. (mm) | Wand (mm) | Ø Uitw. (mm) | Buigradius (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Lengte (mtr) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 3520025000 | 25,0 | 7,0 | 39,0 | 250 | 0,840 | 40 |
| 3520035000 | 35,0 | 7,0 | 49,0 | 350 | 1,150 | 40 |
| 3520038000 | 38,0 | 8,0 | 54,0 | 380 | 1,480 | 40 |
| 3520050000 | 50,0 | 9,0 | 68,0 | 500 | 1,950 | 40 |
| 3520063000 | 63,5 | 11,0 | 85,5 | 650 | 2,920 | 40 |

Toepassing:

Geschikt voor betonmortel en andere natte abrasieve materialen zoals voegmortel, gips, stucmortel, etc. Tevens inzetbaar voor droge stoffen zoals cement en straalgrit. Zeer lange levensduur door zeer dikke slijtvaste binnen- en buitenwand. De slang is knikvast door de speciale compacte constructie van de inlagen. Hierdoor kan de slang ingezet worden bij hoge werkdrukken.