



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## SLIJTVASTE SLANG Betonsilo uitloopslang SILOFLAT/UITLOOP



### Betonsilo uitloopslang

Opdruk:  Siloflat Auslauf/Discharge

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (voorheen DIN 53516)
Werkdruk:	3 bar
Barstdruk:	9 bar
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+85 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 <sup>6</sup> Ω
Electr. weerstand buiten:	Antistatisch <10 <sup>9</sup> Ω

Materiaal binnenwand:	NR
Slijtvastheid binnenwand:	70 mm <sup>3</sup>
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	SBR/NR
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3546152166	152,0	7,0	166,0	4,190	20
3546203217	203,0	7,0	217,0	5,640	20
3546254270	254,0	8,0	270,0	7,620	20
3546305323	305,0	9,0	323,0	10,400	10

#### Toepassing:

Slang wordt ingezet als stortkoker bij o.a. silo's voor lossen cement, kalkpoeder, veevoeders en andere abrasieve media. Slang is geschikt voor drukloze toepassing i.c.m. een vrije uitloop.