



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

VLINDERKLEPPEN Zittingsringen

Zitting	Geschikt	Temperatuur	Niet geschikt
EPDM	Stoom Zeewater NAOH Zoutoplossingen	- 40 tot + 130°C	Koolwaterstoffen
NBR (Buna-N)	Koolwaterstoffen Aardgas Vetten Olie Perslucht	-25 tot + 90°C	Sterke zuren Basen
Hypalon	Organische en anorganische zuren Oxyderende stoffen	- 20 tot + 120 °C	Salpeterzuur
Viton	Zuren Vetten Koolwaterstoffen	-20 tot + 200°C	Stoom Oververhit water Freon 22
Natuur- rubber	Alcoholen Ketonen Voedingsindustrie	- 40 tot + 80 °C	Zuren
Silicoon	Voedingsindustrie Hoge temperaturen Stoom Oververhit water	- 60 tot + 200 °C	Koolwaterstoffen Sterke zuren Sterke basen

ANDERE

- EPDM hoge temperatuur: voor water tot 140°C continu
- Witte EPDM
- Witte viton
- Silicoon, voedingskwaliteit
- Silicoon voor stoom
- PTFE
- vulkollan voor schurende producten

